

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DECOTINT UNIVERSAL



#### DESCRIPCIÓN

Colorante universal de alta concentración con gran poder de tinción para sistema tintométrico.

Características:

- ✚ Alta fuerza colorante.
- ✚ Alta compatibilidad tanto en medio acuosa como en disolvente.
- ✚ Todos los colorantes DECOTINT UNIVERSAL son libres de COV y APEO, cumpliendo con los requisitos medioambientales más recientes.
- ✚ Sistema tintométrico DECO-COLOR.

#### DATOS TÉCNICOS

Nombre	Color	Peso espec. (Kg./l)	Solidez a la luz del pigmento. Completo (1-8)	Solidez a la luz del pigmento. Reducido (1-8)	Resistencia a la intemperie del pigmento. Completo (1-5)	Resistencia a la intemperie del pigmento. Reducido (1-5)	Resistencia al calor del pigmento. (°C)
DKU	Blanco P. WHITE 6	1.90	8	n/a	5	n/a	200
DMS	Amarillo P. YELLOW 128	1.30	7-8	7-8	4-5	4	200
DQS	Amarillo P. YELLOW 74	1.34	7-8	6-7	4-5	3	140
DTS	Amarillo óxido P. YELLOW 42	1.82	8	8	5	5	180
DUS	Naranja P. ORANGE 73	1.36	8	6-7	4-5	3	200
DNS	Rojo P. RED 166	1.34	8	6-7	5	3-4	200
DVS	Rojo P. RED 112	1.25	8	6	4-5	3	180
DYS	Rojo óxido P. RED 101	1.95	8	8	5	5	200
DBS	Magenta P. RED 122	1.13	7	7-8	4	4-5	200
DZS	Violeta P. VIOLET 23	1.41	8	8	5	4	160
DLS	Azul P. BLUE 15:1	1.38	8	8	5	4-5	200
DRS	Azul P. BLUE 15:3	1.29	8	8	5	4-5	200
DPS	Verde P. GREEN 7	1.39	8	8	5	4-5	200
DWS	Ocre oscuro PR 101, PY 42, PBK 7	1.52	8	8	5	5	180
DXS	Negro P. BLACK 7	1.42	8	8	5	5	200
DJS	Negro P. BLACK 7	1.23	8	8	5	5	200

#### Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DECOTINT UNIVERSAL



#### APLICACIÓN

Colorante universal para sistema tintométrico. Tinción de todo tipo de pinturas en base acuosa o disolvente.

#### MODO DE EMPLEO

Limpieza de utensilios: Agua.

Mézclase bien antes de usar, tanto por agitación manual, como con equipos de mezclado automáticos.

#### PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 1 L

#### ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

---

#### Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>